

高度な産業用途向けカスタマイズ可能なPtfеロード

商品番号: PL-03



前書き

耐薬品性、低摩擦部品向けの高性能PTFEソリッドロッド。実験室、医療、産業用途に最適です。カスタム加工も可能です。

[詳細を学ぶ](#)

特性	単位	標準値
比重	g/cm ³	2.14-2.3
軟化温度	°C	317-327
引張強度	MPa	13.72-34.3
引張強度	kg/cm ²	280-352
伸び	%	150-400
圧縮強度	MPa	12kg/cm2
衝撃強度（アイゾット）	Kg-Cm/Cm ²	6.4mg/1000 cycles (タイプミスと思われる、規格を参照)
ショア硬度	-	D50-55
曲げ弾性率	10 ³ Kg/cm ²	3.5-6.3
曲げ弾性率	10 ³ Kg/cm ²	4.0
動摩擦係数	-	0.1